

POINTS FORTS / VORTEILE


- > Excellente soudabilité
- > Résistances mécaniques élevées
- > Résistance aux moisissures
- > *Ausgezeichnetes Schweissverhalten*
- > *Hohe mechanische Festigkeit*
- > *Schimmelpilzbeständigkeit*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN


	Précontraint 362	Normes / Normen
Fil / Garn	1100 dtex PES HT	TERSUISSE
Poids / Gewicht	430 g/m ²	EN ISO 2286-2
Largeur / Breite	267 cm	
Format standard pièce/bobine* Standardformat Stücklängen/Bobinen*	± 50 ml/± 300 ml	
Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schub)	250/270 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreißkraft (Kette/Schub)	50/50 daN	DIN 53.363
Adhérence / Haftung	8/8 daN/5 cm	
Finition Endbearbeitung	Vernis biface Beidseitig lackiert	
Porosité / Offene Fläche	± 28%	
Efficacité au vent / Windwiderstand	80%	XPG 39-100-3 ⁽¹⁾
Réaction au feu / Brennverhalten	M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102-1 G1/GOST 30244-94	
Tenue au froid / Kältebeständigkeit	- 30°C	EN 4675
Tenue à la chaleur / Wärmebeständigkeit	+ 70°C	
Système de management de la qualité Qualitätsmanagement		ISO 9001

⁽¹⁾ Mesures effectuées au CMEFE de Genève, échantillon de 25 x 35 cm
Messungen ausgeführt durch CMEFE Genf, Proben von 25x35 cm

COLORIS ET REFERENCES
FARBEN UND REFERENZEN




362-1323*



362-1076 RAL 1015




362-1070 RAL 7037 **[NEW]**



362-1053* RAL 5015




362-1054 RAL 6005



362-1075

*Disponibilité de stock : nous consulter
Verfügbarkeit: auf Anfrage



Stabilité dimensionnelle
Flächenstabilität



Réaction au feu
Brennverhalten



Résistance aux moisissures
Schimmelpilzbeständigkeit



100% recyclable
100% recyclebar

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications.
*Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de nos contraintes de fabrication.

Bei den angegebenen technischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte. Technische Änderungen vorbehalten. *Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben die sich ändern können - Produktionsänderungen vorbehalten.