



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

	Precontraint 402 N	Normes Normen
Fil / Garn	1100 dtex PES HT	<b>TER</b> SUISSE 
Poids / Gewicht	490 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Largeur / Breite	250**/267 cm	
Format standard pièce / bobine* Standardformat Stücklängen / Bobinen*	± 60 ml/± 350 ml	
Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schuß)	230/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	20/20 daN	DIN 53.363
Adhérence / Haftung	8/8 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finition / Endbearbeitung	Vernis biface / Beidseitig lackiert	
Réaction au feu / Brennverhalten	<b>M2/NFP 92-507 • CSFM T19 • VKF 5.3/SN 198898</b> <b>B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • G1/GOST 30244-94</b> <b>M2/UNE 23.727-90 • B-s2,d0/EN 13501-1</b>	
Tenue au froid / Kältebeständigkeit	- 30°C	EN 4675
Tenue à la chaleur / Wärmebeständigkeit	+ 70°C	
Système de management de la qualité Qualitätsmanagement		ISO 9001



Stabilité  
dimensionnelle  
Flächenstabilität



100% recyclable  
100% recycelbar


\*\*Nous consulter  
\*\*Auf Anfrage

# PRECONTRAIN


402

COLORIS ET REFERENCES / *FARBEN UND REFERENZEN*  
COLOURS AND REFERENCES / *COLORES Y REFERENCIAS*  
COLORI E RIFERIMENTI / *KLEUREN EN REFERENTIES*

**TRANSLUCIDE / *TRANSLUZENT***  
**TRANSLUCENT / *TRANSLÚCIDO***  
**TRASLUCIDO / *LICHTDOORLATEND***



402N-8104



402N-8341

*\*Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de nos contraintes de fabrication.*

*\*Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben die sich ändern können - Produktionsänderungen vorbehalten.*

*\*Our packaging data are given for information only and may vary as a function of manufacturing conditions.*

*\*Nuestras presentaciones se dan a título indicativo y pueden variar en función de nuestras necesidades de fabricación.*

*\*Il confezionamento è dato a titolo indicativo ed è suscettibile di variazioni per vincoli legati alla produzione.*

*\*Onze verpakinformatie is alleen ter informatie gegeven en kan variëren in functie van productieveranderingen.*