

Serge Ferrari



Stamskin

Top club

Une longévité unique
Eine einmalige Langlebigkeit






F4340-5029P



F4340-20279P



F4340-20237P




F4340-20278P




F4340-20253P



F4340-20286P



F4340-20285P



F4340-20129P



F4340-20283P



F4340-20281P



F4340-20280P



F4340-20282P



F4340-07445P



F4340-20284P



F4340-00002P

Applications - Anwendungen

Chaises, fauteuils et canapés - Polsterstühle, Sessel und Sofas

Mobilier pour espaces publics - Möbel für öffentliche Bereiche



■ **Souple et pratique** : grande flexibilité du matériau pour une finition parfaite

Leichte Handhabung: Hohe Flexibilität für ein perfektes Ergebnis

■ **Confort et bien-être** : sans phtalate, hautement nettoyable et conforme aux normes de résistance au feu

Sicherheit für den Nutzer:
Phthalate frei, ausgesprochene Reinigungsfreundlichkeit und hoher Brandschutz

■ **Élégant** : un grain cuir classique pour un design chic et intemporel

Elegant: Eine klassische Ledernarbung für ein zeitloses Design

L'élégance d'un grain classique associée à la performance Stamskin
Das Stamskin mit klassischer Eleganz



Stamskin

Top club

■ Propriétés techniques - Technische Daten

Normes - Normen

Description - Beschreibung	Composite multicouches - Mehrschichtverbund	
Support - Träger	Polyamide-jersey - Polyamid-Jersey	
Largeur - Breite	Approx. 140 cm - Ca. 140 cm	
Poids - Gewicht	780 g/m ²	EN ISO 2286-2
Epaisseur - Dicke	1,0 - 1,2 mm	ISO 5084

■ Propriétés physiques - Physikalische Eigenschaften

Allongement sous charge de 125 N / 5 cm Reißdehnung bei 125 N / 5 cm	> 35 % / > 55 % (chaîne/trame) - (Kette/Schuss)	EN ISO 1421
Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schuss)	> 440 N / 5 cm / > 280 N / 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreisskraft (Kette/Schuss)	> 25 N / > 15 N	EN ISO 13937/1
Résistance abrasion (normes de cycles) Abriebfestigkeit (Scheuertouren)	> 120000	EN ISO 5470-2 Martindale
Résistance aux pliages (pas de dommage, cycles) Knicken (Keine Beschädigung, Zyklen)	400000	EN ISO 7854
Stabilité lumière Lichtstabilität	GS = 4 à 700 h - GS = 4 bei 700 h	ASTMG154: UVA340
Résistance moisissures Schimmelbeständigkeit	Degré 0, excellent - Stufe 0, ausgezeichnet	EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation Maximale Anwendungstemperaturen	-20 °C / +70 °C	

■ Réaction au feu - Brennverhalten

Suisse - Schweiz	5,3	SN 198898 - VKF/AEAI
Italie - Italien	Classe 2 - Klasse 2	UNI 9177/87
Allemagne - Deutschland	Class K1 - Klasse K1	DIN 53438 / T2
France - Frankreich	M2 F4	NFP 92.507 NFP 16-101-102
Etats-Unis - USA	Conforme - Konform Class 1	CAL TB 117-2013 NFPA 260
Australie - Australien	Conforme - Konform Group 2	AS / NZS 1530-3 AS/NZS 3837
Test cigarette / allumette Zigarettentest / Streichholztest	Non allumage Kein Entflammen	EN 1021.1 - 1021.2
Test marine - Marine-Test	Conforme - Konform	IMO MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex 1 part 8
Test aéronautique - Luftfahrttest	Conforme - Konform	FAR/JAR 28-853/855

■ Systèmes de management - Managementsysteme

Qualité - Qualität	ISO 9001
Environnement - Umwelt	ISO 14001

■ Certifications, labels, garanties - Zertifizierungen, labels, Garantien



**5 years
garantie**

**Swiss
made**

**Phthalate
free**

**Smart Coating
Technology**



With **S+** Serge Ferrari goes further than the Standards.
(consult us for further information)

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte mit einer Abweichung von +/- 5%. Unsere Produkte unterliegen Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte jederzeit anzupassen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der o.g. Daten zu überprüfen.