












Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-581 "Club"

Bezeichnung/ designation	Norm/ standard	Prüf- richtung/ test direction	Messwert/ test value	Einheit/ unit
Beschreibung/ description	Faux-Uni Möbelbezugstoff/ faux uni upholstery fabrics			
Bindung/ texture	Leinwand/ line weave			
Material/ material composition	ISO 2076	100% Polyester		
Fertigbreite/ width	EN 1773		ca. 140 (ca. 55,1)	cm (inch)
Gewicht/ weight	EN 12127		ca. 300 (ca. 8,8)	g/m ² (oz/yd ²)
Dicke/ thickness	ISO 5084		ca. 0,45 (ca. 17,7)	mm (mil)
Anzahl Colorits/ colours-designs	5 Colorit/ colour			
Zolltarifnummer/ HS-Code	55121990			
Wasserdruckbeständigkeit/ water column	ISO 811		> 25 (250)	mbar (mm)
Wasserabweisung / water repellency	AATCC-22		≥ 80	Note/ grade
Ölabweisung/ oil repellency	AATCC 118- 1997		≥ 4 [of 5]	Note/ grade
Wetterechtheit/ weather fastness	ISO 105-B04		≥ 7 [of 8]	Note/ grade
Lichtechtheit/ light fastness	ISO 105-B02		≥ 7 [of 8]	Note/ grade
Reibechtheit/ colour fastness to rubbing	ISO 105-X12	trocken/ dry	≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
		nass/ wet	≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Chlorechtheit/ chlorine resistance	ISO 105-E03		≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Meerwasserechtheit/ Seawater fastness	ISO 105-E02		≥ 4 [of 5]	Note/ grade
Höchstzugkraft/ max. tensile strength	ISO 13934-1	Kette/ warp	≥ 2200	N
		Schuß/ weft	≥ 1400	N
Höchstzugkraftdehnung/ elongation	ISO 13934-1	Kette/ warp	≥ 35	%
		Schuß/ weft	≥ 30	%
Scheuerbeständigkeit/ abrasion resistance	ISO 12947-2		> 100.000	Touren/ rubs
Pillingbeständigkeit/ pill resistance	ISO 12945-2		≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Chlorbeständigkeit/ chlorine resistance	ISO 105-E03		≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade

Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-581 "Club"







Bezeichnung/ designation	Norm/ standard	Prüf- richtung/ test direction	Messwert/ test value	Einheit/ unit
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance	DIN 53361		-40 / +90	°C
Pflegeempfehlung/ cleaning recommendation			    	
Restschrumpf (40°C)/ residual shrinkage (at 40°C)			≤ -1,5	%
Ausrüstungsart/ finishing	SFC-Imprägnierung: schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend, aber auch luftdurchlässig, wetterbeständig und immun gegen Verrottung/ SFC finish: dirt-, water- and oil-repellent, but permeable to air, weather and rot proof			
Oeko-Tex Standard 100	ACB-Umweltlabor ; Test-No. A96-0070 ; FI Hohenstein			
REACH-Verordnung/ REACH-regulation	(EG) Nr. 1907/2006	keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1) - Stand Juli 2016/ no SVHC substances in compliance with Article 59 (1) - as of July 2016		
Aufmachungsart/ make up	gerollt + Folienverpackt/ rolled + Wrapped in Plastic Film			
Stücklängen/ piece lengths	ca. 60 m			

*Die obengenannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar.
Eine Garantie wird nicht gegeben./*

The above technical data are average values which were determined at the time of preparation of this data sheet. They indicate the technical product characteristics and material composition of the delivered goods. A guarantee is not given.






Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-582 "Club"

Bezeichnung/ designation	Norm/ standard	Prüf- richtung/ test direction	Messwert/ test value	Einheit/ unit
Beschreibung/ description	feiner Rips Möbelbezugstoff/ fine rep upholstery fabrics			
Bindung/ texture	Leinwand/ line weave			
Material/ material composition	ISO 2076	100% Polyester		
Fertigbreite/ width	EN 1773		ca. 140 (ca. 55,1)	cm (inch)
Gewicht/ weight	EN 12127		ca. 300 (ca. 8,8)	g/m ² (oz/yd ²)
Dicke/ thickness	ISO 5084		ca. 0,45 (ca. 17,7)	mm (mil)
Anzahl Colorits/ colours-designs	5 Colorit/ colour			
Zolltarifnummer/ HS-Code	55121990			
Wasserdruckbeständigkeit/ water column	ISO 811		> 25 (250)	mbar (mm)
Wasserabweisung / water repellency	AATCC-22		≥ 80	Note/ grade
Ölabweisung/ oil repellency	AATCC 118-1997		≥ 4 [of 5]	Note/ grade
Wetterechtheit/ weather fastness	ISO 105-B04		≥ 7 [of 8]	Note/ grade
Lichtechtheit/ light fastness	ISO 105-B02		≥ 7 [of 8]	Note/ grade
Reibechtheit/ colour fastness to rubbing	ISO 105-X12	trocken/ dry	≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
		nass/ wet	≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Chlorechtheit/ chlorine resistance	ISO 105-E03		≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Meerwasserechtheit/ Seawater fastness	ISO 105-E02		≥ 4 [of 5]	Note/ grade
Höchstzugkraft/ max. tensile strength	ISO 13934-1	Kette/ warp	≥ 2200	N
		Schuß/ weft	≥ 1400	N
Höchstzugkraftdehnung/ elongation	ISO 13934-1	Kette/ warp	≥ 35	%
		Schuß/ weft	≥ 30	%
Scheuerbeständigkeit/ abrasion resistance	ISO 12947-2		> 100.000	Touren/ rubs
Pillingbeständigkeit/ pill resistance	ISO 12945-2		≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Chlorbeständigkeit/ chlorine resistance	ISO 105-E03		≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade

Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-582 "Club"







Bezeichnung/ designation	Norm/ standard	Prüf- richtung/ test direction	Messwert/ test value	Einheit/ unit
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance	DIN 53361		-40 / +90	°C
Pflegeempfehlung/ cleaning recommendation		    		
Restschrumpf (40°C)/ residual shrinkage (at 40°C)			≤ -1,5	%
Ausrüstungsart/ finishing	SFC-Imprägnierung: schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend, aber auch luftdurchlässig, wetterbeständig und immun gegen Verrottung/ SFC finish: dirt-, water- and oil-repellent, but permeable to air, weather and rot proof			
Oeko-Tex Standard 100	ACB-Umweltlabor ; Test-No. A96-0070 ; FI Hohenstein			
REACH-Verordnung/ REACH-regulation	(EG) Nr. 1907/2006	keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1) - Stand Juli 2016/ no SVHC substances in compliance with Article 59 (1) - as of July 2016		
Aufmachungsart/ make up	gerollt + Folienverpackt/ rolled + Wrapped in Plastic Film			
Stücklängen/ piece lengths	ca. 60 m			

*Die obengenannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar.
Eine Garantie wird nicht gegeben./*

The above technical data are average values which were determined at the time of preparation of this data sheet. They indicate the technical product characteristics and material composition of the delivered goods. A guarantee is not given.






Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-583 "Club"

Bezeichnung/ designation	Norm/ standard	Prüf- richtung/ test direction	Messwert/ test value	Einheit/ unit
Beschreibung/ description	Blockstreifen Möbelbezugstoff/ stripes upholstery fabrics			
Bindung/ texture	Leinwand/ line weave			
Material/ material composition	ISO 2076	100% Polyester		
Fertigbreite/ width	EN 1773		ca. 140 (ca. 55,1)	cm (inch)
Gewicht/ weight	EN 12127		ca. 300 (ca. 8,8)	g/m ² (oz/yd ²)
Dicke/ thickness	ISO 5084		ca. 0,45 (ca. 17,7)	mm (mil)
Anzahl Colorits/ colours-designs	5 Colorit/ colour			
Zolltarifnummer/ HS-Code	55121990			
Wasserdruckbeständigkeit/ water column	ISO 811		> 25 (250)	mbar (mm)
Wasserabweisung / water repellency	AATCC-22		≥ 80	Note/ grade
Ölabweisung/ oil repellency	AATCC 118- 1997		≥ 4 [of 5]	Note/ grade
Wetterechtheit/ weather fastness	ISO 105-B04		≥ 7 [of 8]	Note/ grade
Lichtechtheit/ light fastness	ISO 105-B02		≥ 7 [of 8]	Note/ grade
Reibechtheit/ colour fastness to rubbing	ISO 105-X12	trocken/ dry	≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
		nass/ wet	≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Chlorechtheit/ chlorine resistance	ISO 105-E03		≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Meerwasserechtheit/ Seawater fastness	ISO 105-E02		≥ 4 [of 5]	Note/ grade
Höchstzugkraft/ max. tensile strength	ISO 13934-1	Kette/ warp	≥ 2200	N
		Schuß/ weft	≥ 1400	N
Höchstzugkraftdehnung/ elongation	ISO 13934-1	Kette/ warp	≥ 35	%
		Schuß/ weft	≥ 30	%
Scheuerbeständigkeit/ abrasion resistance	ISO 12947-2		> 100.000	Touren/ rubs
Pillingbeständigkeit/ pill resistance	ISO 12945-2		≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Chlorbeständigkeit/ chlorine resistance	ISO 105-E03		≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade

Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-583 "Club"







Bezeichnung/ designation	Norm/ standard	Prüf- richtung/ test direction	Messwert/ test value	Einheit/ unit
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance	DIN 53361		-40 / +90	°C
Pflegeempfehlung/ cleaning recommendation		    		
Restschrumpf (40°C)/ residual shrinkage (at 40°C)			≤ -1,5	%
Ausrüstungsart/ finishing	SFC-Imprägnierung: schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend, aber auch luftdurchlässig, wetterbeständig und immun gegen Verrottung/ SFC finish: dirt-, water- and oil-repellent, but permeable to air, weather and rot proof			
Oeko-Tex Standard 100	ACB-Umweltlabor ; Test-No. A96-0070 ; FI Hohenstein			
REACH-Verordnung/ REACH-regulation	(EG) Nr. 1907/2006	keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1) - Stand Juli 2016/ no SVHC substances in compliance with Article 59 (1) - as of July 2016		
Aufmachungsart/ make up	gerollt + Folienverpackt/ rolled + Wrapped in Plastic Film			
Stücklängen/ piece lengths	ca. 60 m			

*Die obengenannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar.
Eine Garantie wird nicht gegeben./*

The above technical data are average values which were determined at the time of preparation of this data sheet. They indicate the technical product characteristics and material composition of the delivered goods. A guarantee is not given.






Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-584 "Club"

Bezeichnung/ designation	Norm/ standard	Prüf- richtung/ test direction	Messwert/ test value	Einheit/ unit
Beschreibung/ description	Karo Möbelbezugstoff/ check upholstery fabrics			
Bindung/ texture	Leinwand/ line weave			
Material/ material composition	ISO 2076	100% Polyester		
Fertigbreite/ width	EN 1773		ca. 140 (ca. 55,1)	cm (inch)
Gewicht/ weight	EN 12127		ca. 300 (ca. 8,8)	g/m ² (oz/yd ²)
Dicke/ thickness	ISO 5084		ca. 0,45 (ca. 17,7)	mm (mil)
Anzahl Colorits/ colours-designs	5 Colorit/ colour			
Zolltarifnummer/ HS-Code	55121990			
Wasserdruckbeständigkeit/ water column	ISO 811		> 25 (250)	mbar (mm)
Wasserabweisung / water repellency	AATCC-22		≥ 80	Note/ grade
Ölabweisung/ oil repellency	AATCC 118- 1997		≥ 4 [of 5]	Note/ grade
Wetterechtheit/ weather fastness	ISO 105-B04		≥ 7 [of 8]	Note/ grade
Lichtechtheit/ light fastness	ISO 105-B02		≥ 7 [of 8]	Note/ grade
Reibechtheit/ colour fastness to rubbing	ISO 105-X12	trocken/ dry	≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
		nass/ wet	≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Chlorechtheit/ chlorine resistance	ISO 105-E03		≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Meerwasserechtheit/ Seawater fastness	ISO 105-E02		≥ 4 [of 5]	Note/ grade
Höchstzugkraft/ max. tensile strength	ISO 13934-1	Kette/ warp	≥ 2200	N
		Schuß/ weft	≥ 1400	N
Höchstzugkraftdehnung/ elongation	ISO 13934-1	Kette/ warp	≥ 35	%
		Schuß/ weft	≥ 30	%
Scheuerbeständigkeit/ abrasion resistance	ISO 12947-2		> 100.000	Touren/ rubs
Pillingbeständigkeit/ pill resistance	ISO 12945-2		≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Chlorbeständigkeit/ chlorine resistance	ISO 105-E03		≥ 4 - 5 [of 5]	Note/ grade
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance	DIN 53361		-40 / +90	°C

Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-584 "Club"

Bezeichnung/ designation	Norm/ standard	Prüf- richtung/ test direction	Messwert/ test value	Einheit/ unit
Pflegeempfehlung/ cleaning recommendation		    		
Restschumpf (40°C)/ residual shrinkage (at 40°C)			≤ -1,5	%
Ausrüstungsart/ finishing	SFC-Imprägnierung: schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend, aber auch luftdurchlässig, wetterbeständig und immun gegen Verrottung/ SFC finish: dirt-, water- and oil-repellent, but permeable to air, weather and rot proof			
Oeko-Tex Standard 100	ACB-Umweltlabor ; Test-No. A96-0070 ; FI Hohenstein			
REACH-Verordnung/ REACH-regulation	(EG) Nr. 1907/2006	keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1) - Stand Juli 2016/ no SVHC substances in compliance with Article 59 (1) - as of July 2016		
Aufmachungsart/ make up	gerollt + Folienverpackt/ rolled + Wrapped in Plastic Film			
Stüklängen/ piece lengths	ca. 60 m			

Die obengenannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar.
Eine Garantie wird nicht gegeben./

The above technical data are average values which were determined at the time of preparation of this data sheet. They indicate the technical product characteristics and material composition of the delivered goods. A guarantee is not given.