












Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-581 "Club"

| Bezeichnung/ designation | Norm/ standard | Prüf- richtung/ test direction | Messwert/ test value | Einheit/ unit |
|--|--|---|--------------------------------|---|
| Beschreibung/ description | Faux-Uni Möbelbezugstoff/ faux uni upholstery fabrics | | | |
| Bindung/ texture | Leinwand/ line weave | | | |
| Material/ material composition | ISO 2076 | 100% Polyester | | |
| Fertigbreite/ width | EN 1773 |  | ca. 140 (ca. 55,1) | cm (inch) |
| Gewicht/ weight | EN 12127 |  | ca. 300 (ca. 8,8) | g/m ² (oz/yd ²) |
| Dicke/ thickness | ISO 5084 |  | ca. 0,45 (ca. 17,7) | mm (mil) |
| Anzahl Colorits/ colours-designs | 5 Colorit/ colour | | | |
| Zolltarifnummer/ HS-Code | 55121990 | | | |
| Wasserdruckbeständigkeit/ water column | ISO 811 |  | > 25 (250) | mbar (mm) |
| Wasserabweisung / water repellency | AATCC-22 | | ≥ 80 | Note/ grade |
| Ölabweisung/ oil repellency | AATCC 118- 1997 | | ≥ 4 [of 5] | Note/ grade |
| Wetterechtheit/ weather fastness | ISO 105-B04 |  | ≥ 7 [of 8] | Note/ grade |
| Lichtechtheit/ light fastness | ISO 105-B02 |  | ≥ 7 [of 8] | Note/ grade |
| Reibechtheit/ colour fastness to rubbing | ISO 105-X12 | trocken/ dry | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| | | nass/ wet | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Chlorechtheit/ chlorine resistance | ISO 105-E03 | | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Meerwasserechtheit/ Seawater fastness | ISO 105-E02 | | ≥ 4 [of 5] | Note/ grade |
| Höchstzugkraft/ max. tensile strength | ISO 13934-1 | Kette/ warp | ≥ 2200 | N |
| | | Schuß/ weft | ≥ 1400 | N |
| Höchstzugkraftdehnung/ elongation | ISO 13934-1 | Kette/ warp | ≥ 35 | % |
| | | Schuß/ weft | ≥ 30 | % |
| Scheuerbeständigkeit/ abrasion resistance | ISO 12947-2 | | > 100.000 | Touren/ rubs |
| Pillingbeständigkeit/ pill resistance | ISO 12945-2 | | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Chlorbeständigkeit/ chlorine resistance | ISO 105-E03 | | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |

Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-581 "Club"







| Bezeichnung/ designation | Norm/ standard | Prüf- richtung/ test direction | Messwert/ test value | Einheit/ unit |
|--|---|--|--|------------------|
| Temperaturbeständigkeit / temperature resistance | DIN 53361 | | -40 / +90 | °C |
| Pflegeempfehlung/ cleaning recommendation | | |      | |
| Restschrumpf (40°C)/ residual shrinkage (at 40°C) | | | ≤ -1,5 | % |
| Ausrüstungsart/ finishing | SFC-Imprägnierung: schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend, aber auch luftdurchlässig, wetterbeständig und immun gegen Verrottung/ SFC finish: dirt-, water- and oil-repellent, but permeable to air, weather and rot proof | | | |
| Oeko-Tex Standard 100 | ACB-Umweltlabor ; Test-No. A96-0070 ; FI Hohenstein | | | |
| REACH-Verordnung/ REACH-regulation | (EG) Nr. 1907/2006 | keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1) - Stand Juli 2016/ no SVHC substances in compliance with Article 59 (1) - as of July 2016 | | |
| Aufmachungsart/ make up | gerollt + Folienverpackt/ rolled + Wrapped in Plastic Film | | | |
| Stücklängen/ piece lengths | ca. 60 m | | | |

*Die obengenannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar.
Eine Garantie wird nicht gegeben./*

The above technical data are average values which were determined at the time of preparation of this data sheet. They indicate the technical product characteristics and material composition of the delivered goods. A guarantee is not given.






Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-582 "Club"

| Bezeichnung/ designation | Norm/ standard | Prüf- richtung/ test direction | Messwert/ test value | Einheit/ unit |
|--|---|---|--------------------------------|---|
| Beschreibung/ description | feiner Rips Möbelbezugstoff/ fine rep upholstery fabrics | | | |
| Bindung/ texture | Leinwand/ line weave | | | |
| Material/ material composition | ISO 2076 | 100% Polyester | | |
| Fertigbreite/ width | EN 1773 |  | ca. 140 (ca. 55,1) | cm (inch) |
| Gewicht/ weight | EN 12127 |  | ca. 300 (ca. 8,8) | g/m ² (oz/yd ²) |
| Dicke/ thickness | ISO 5084 |  | ca. 0,45 (ca. 17,7) | mm (mil) |
| Anzahl Colorits/ colours-designs | 5 Colorit/ colour | | | |
| Zolltarifnummer/ HS-Code | 55121990 | | | |
| Wasserdruckbeständigkeit/ water column | ISO 811 |  | > 25 (250) | mbar (mm) |
| Wasserabweisung / water repellency | AATCC-22 | | ≥ 80 | Note/ grade |
| Ölabweisung/ oil repellency | AATCC 118-1997 | | ≥ 4 [of 5] | Note/ grade |
| Wetterechtheit/ weather fastness | ISO 105-B04 |  | ≥ 7 [of 8] | Note/ grade |
| Lichtechtheit/ light fastness | ISO 105-B02 |  | ≥ 7 [of 8] | Note/ grade |
| Reibechtheit/ colour fastness to rubbing | ISO 105-X12 | trocken/ dry | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| | | nass/ wet | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Chlorechtheit/ chlorine resistance | ISO 105-E03 | | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Meerwasserechtheit/ Seawater fastness | ISO 105-E02 | | ≥ 4 [of 5] | Note/ grade |
| Höchstzugkraft/ max. tensile strength | ISO 13934-1 | Kette/ warp | ≥ 2200 | N |
| | | Schuß/ weft | ≥ 1400 | N |
| Höchstzugkraftdehnung/ elongation | ISO 13934-1 | Kette/ warp | ≥ 35 | % |
| | | Schuß/ weft | ≥ 30 | % |
| Scheuerbeständigkeit/ abrasion resistance | ISO 12947-2 | | > 100.000 | Touren/ rubs |
| Pillingbeständigkeit/ pill resistance | ISO 12945-2 | | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Chlorbeständigkeit/ chlorine resistance | ISO 105-E03 | | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |

Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-582 "Club"







| Bezeichnung/ designation | Norm/ standard | Prüf- richtung/ test direction | Messwert/ test value | Einheit/ unit |
|--|---|--|--|------------------|
| Temperaturbeständigkeit / temperature resistance | DIN 53361 | | -40 / +90 | °C |
| Pflegeempfehlung/ cleaning recommendation | | |      | |
| Restschrumpf (40°C)/ residual shrinkage (at 40°C) | | | ≤ -1,5 | % |
| Ausrüstungsart/ finishing | SFC-Imprägnierung: schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend, aber auch luftdurchlässig, wetterbeständig und immun gegen Verrottung/ SFC finish: dirt-, water- and oil-repellent, but permeable to air, weather and rot proof | | | |
| Oeko-Tex Standard 100 | ACB-Umweltlabor ; Test-No. A96-0070 ; FI Hohenstein | | | |
| REACH-Verordnung/ REACH-regulation | (EG) Nr. 1907/2006 | keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1) - Stand Juli 2016/ no SVHC substances in compliance with Article 59 (1) - as of July 2016 | | |
| Aufmachungsart/ make up | gerollt + Folienverpackt/ rolled + Wrapped in Plastic Film | | | |
| Stücklängen/ piece lengths | ca. 60 m | | | |

*Die obengenannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar.
Eine Garantie wird nicht gegeben./*

The above technical data are average values which were determined at the time of preparation of this data sheet. They indicate the technical product characteristics and material composition of the delivered goods. A guarantee is not given.






Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-583 "Club"

| Bezeichnung/ designation | Norm/ standard | Prüf- richtung/ test direction | Messwert/ test value | Einheit/ unit |
|--|--|---|--------------------------------|---|
| Beschreibung/ description | Blockstreifen Möbelbezugstoff/ stripes upholstery fabrics | | | |
| Bindung/ texture | Leinwand/ line weave | | | |
| Material/ material composition | ISO 2076 | 100% Polyester | | |
| Fertigbreite/ width | EN 1773 |  | ca. 140 (ca. 55,1) | cm (inch) |
| Gewicht/ weight | EN 12127 |  | ca. 300 (ca. 8,8) | g/m ² (oz/yd ²) |
| Dicke/ thickness | ISO 5084 |  | ca. 0,45 (ca. 17,7) | mm (mil) |
| Anzahl Colorits/ colours-designs | 5 Colorit/ colour | | | |
| Zolltarifnummer/ HS-Code | 55121990 | | | |
| Wasserdruckbeständigkeit/ water column | ISO 811 |  | > 25 (250) | mbar (mm) |
| Wasserabweisung / water repellency | AATCC-22 | | ≥ 80 | Note/ grade |
| Ölabweisung/ oil repellency | AATCC 118- 1997 | | ≥ 4 [of 5] | Note/ grade |
| Wetterechtheit/ weather fastness | ISO 105-B04 |  | ≥ 7 [of 8] | Note/ grade |
| Lichtechtheit/ light fastness | ISO 105-B02 |  | ≥ 7 [of 8] | Note/ grade |
| Reibechtheit/ colour fastness to rubbing | ISO 105-X12 | trocken/ dry | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| | | nass/ wet | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Chlorechtheit/ chlorine resistance | ISO 105-E03 | | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Meerwasserechtheit/ Seawater fastness | ISO 105-E02 | | ≥ 4 [of 5] | Note/ grade |
| Höchstzugkraft/ max. tensile strength | ISO 13934-1 | Kette/ warp | ≥ 2200 | N |
| | | Schuß/ weft | ≥ 1400 | N |
| Höchstzugkraftdehnung/ elongation | ISO 13934-1 | Kette/ warp | ≥ 35 | % |
| | | Schuß/ weft | ≥ 30 | % |
| Scheuerbeständigkeit/ abrasion resistance | ISO 12947-2 | | > 100.000 | Touren/ rubs |
| Pillingbeständigkeit/ pill resistance | ISO 12945-2 | | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Chlorbeständigkeit/ chlorine resistance | ISO 105-E03 | | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |

Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-583 "Club"







| Bezeichnung/ designation | Norm/ standard | Prüf- richtung/ test direction | Messwert/ test value | Einheit/ unit |
|--|---|--|--|------------------|
| Temperaturbeständigkeit / temperature resistance | DIN 53361 | | -40 / +90 | °C |
| Pflegeempfehlung/ cleaning recommendation | | |      | |
| Restschrumpf (40°C)/ residual shrinkage (at 40°C) | | | ≤ -1,5 | % |
| Ausrüstungsart/ finishing | SFC-Imprägnierung: schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend, aber auch luftdurchlässig, wetterbeständig und immun gegen Verrottung/ SFC finish: dirt-, water- and oil-repellent, but permeable to air, weather and rot proof | | | |
| Oeko-Tex Standard 100 | ACB-Umweltlabor ; Test-No. A96-0070 ; FI Hohenstein | | | |
| REACH-Verordnung/ REACH-regulation | (EG) Nr. 1907/2006 | keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1) - Stand Juli 2016/ no SVHC substances in compliance with Article 59 (1) - as of July 2016 | | |
| Aufmachungsart/ make up | gerollt + Folienverpackt/ rolled + Wrapped in Plastic Film | | | |
| Stücklängen/ piece lengths | ca. 60 m | | | |

*Die obengenannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar.
Eine Garantie wird nicht gegeben./*

The above technical data are average values which were determined at the time of preparation of this data sheet. They indicate the technical product characteristics and material composition of the delivered goods. A guarantee is not given.






Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-584 "Club"

| Bezeichnung/ designation | Norm/ standard | Prüf- richtung/ test direction | Messwert/ test value | Einheit/ unit |
|---|---|---|--------------------------------|---|
| Beschreibung/ description | Karo Möbelbezugstoff/ check upholstery fabrics | | | |
| Bindung/ texture | Leinwand/ line weave | | | |
| Material/ material composition | ISO 2076 | 100% Polyester | | |
| Fertigbreite/ width | EN 1773 |  | ca. 140 (ca. 55,1) | cm (inch) |
| Gewicht/ weight | EN 12127 |  | ca. 300 (ca. 8,8) | g/m ² (oz/yd ²) |
| Dicke/ thickness | ISO 5084 |  | ca. 0,45 (ca. 17,7) | mm (mil) |
| Anzahl Colorits/ colours-designs | 5 Colorit/ colour | | | |
| Zolltarifnummer/ HS-Code | 55121990 | | | |
| Wasserdruckbeständigkeit/ water column | ISO 811 |  | > 25 (250) | mbar (mm) |
| Wasserabweisung / water repellency | AATCC-22 | | ≥ 80 | Note/ grade |
| Ölabweisung/ oil repellency | AATCC 118- 1997 | | ≥ 4 [of 5] | Note/ grade |
| Wetterechtheit/ weather fastness | ISO 105-B04 |  | ≥ 7 [of 8] | Note/ grade |
| Lichtechtheit/ light fastness | ISO 105-B02 |  | ≥ 7 [of 8] | Note/ grade |
| Reibechtheit/ colour fastness to rubbing | ISO 105-X12 | trocken/ dry | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| | | nass/ wet | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Chlorechtheit/ chlorine resistance | ISO 105-E03 | | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Meerwasserechtheit/ Seawater fastness | ISO 105-E02 | | ≥ 4 [of 5] | Note/ grade |
| Höchstzugkraft/ max. tensile strength | ISO 13934-1 | Kette/ warp | ≥ 2200 | N |
| | | Schuß/ weft | ≥ 1400 | N |
| Höchstzugkraftdehnung/ elongation | ISO 13934-1 | Kette/ warp | ≥ 35 | % |
| | | Schuß/ weft | ≥ 30 | % |
| Scheuerbeständigkeit/ abrasion resistance | ISO 12947-2 | | > 100.000 | Touren/ rubs |
| Pillingbeständigkeit/ pill resistance | ISO 12945-2 | | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Chlorbeständigkeit/ chlorine resistance | ISO 105-E03 | | ≥ 4 - 5 [of 5] | Note/ grade |
| Temperaturbeständigkeit / temperature resistance | DIN 53361 | — | -40 / +90 | °C |

Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

swela-584 "Club"

| Bezeichnung/ designation | Norm/ standard | Prüf- richtung/ test direction | Messwert/ test value | Einheit/ unit |
|---|---|--|-------------------------|------------------|
| Pflegeempfehlung/ cleaning recommendation | |      | | |
| Restschumpf (40°C)/ residual shrinkage (at 40°C) | | | ≤ -1,5 | % |
| Ausrüstungsart/ finishing | SFC-Imprägnierung: schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend, aber auch luftdurchlässig, wetterbeständig und immun gegen Verrottung/ SFC finish: dirt-, water- and oil-repellent, but permeable to air, weather and rot proof | | | |
| Oeko-Tex Standard 100 | ACB-Umweltlabor ; Test-No. A96-0070 ; FI Hohenstein | | | |
| REACH-Verordnung/ REACH-regulation | (EG) Nr. 1907/2006 | keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1) - Stand Juli 2016/ no SVHC substances in compliance with Article 59 (1) - as of July 2016 | | |
| Aufmachungsart/ make up | gerollt + Folienverpackt/ rolled + Wrapped in Plastic Film | | | |
| Stüklängen/ piece lengths | ca. 60 m | | | |

Die obengenannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar.
Eine Garantie wird nicht gegeben./

The above technical data are average values which were determined at the time of preparation of this data sheet. They indicate the technical product characteristics and material composition of the delivered goods. A guarantee is not given.