

Produktbeschreibung:

Artikel:	<u>swela-358 "seasilk heavy"</u>	
Bindung:	Schaftbindung	
Beschreibung:	uni gewebter Persenningstoff aus spinndüsengefärbten Polyester mit einseitiger farbiger Polyacrylat Beschichtung	
Material-Zusammensetzung:	100 % Polyester	
Fertigbreite:	ca. 150 cm	
Gewicht per qm:	ca. 380 g	
Gewebedicke:	ca. 0,50 mm	
Farbanzahl:	6 Colorits	
	<u>Leichte Farbabweichungen im handelsüblichen Bereich sind möglich (Ware nur partieweise verarbeiten)</u>	
statistische Waren-Nr.:	59039099	
Pflegeempfehlung:		
Wasserdruckbeständigkeit (EN 20811):	ca. 300 mbar (3000 mm)	
Lichtechtheit (ISO 105/B02):	Gewebeseite = Note: 7-8 Beschichtungsseite = Note: 6	
Wetterechtheit (ISO 105 B04):	Gewebeseite = Note: 7-8 Beschichtungsseite = Note: 6	
Reibechtheit (ISO 105/X12)	Trocken: Note 4-5, Naß: Note 4	
Chlorechtheit (ISO 105-E03):	Note 4-5 (Benotungsstufen: 1 bis 5) (5=sehr gut/ 1=mangelhaft)	
Wasserabweisung (lt. AATCC-22-1985):	Note: 90	
Ölabweisung (lt. AATCC-118-1984):	Originalmuster: Note 4 (Benotungsstufen: 1 bis 5) nach Abrieb: Note 3 (5=sehr gut/ 1=mangelhaft)	
Höchstzugkraft (EN ISO 13934-1):	Kette: ca. 3200 N , Schuß: ca. 1800 N	
Höchstdehnung (EN ISO 13934-1):	Kette: ca. 45 % , Schuß: ca. 35 %	
Weiterreißfestigkeit (EN ISO 13937-2):	Kette = ca. 100 N, Schuß = ca. 120 N	
Bestimmung des Sonnenschutzfaktor nach EN 13758-1:	UPF 50+	
Ausrüstungsart:	<u>SFC-Ausrüstung:</u> - wasserabstoßend und wasserdicht - wetterfest und immun gegen Rost, Verrottung und Insektenfraß - bakterizid - schmutz-, fett- und ölabweisend	
AZO-Farbstoffe:	Dieser Artikel entspricht der gültigen Verordnung zur Änderung der Bedarfs-Gegenstandsverordnung der Bundesrepublik Deutschland, d.h. es werden keine AZO-Farbstoffe verwendet, die entsprechend der Verordnung die dort genannten Amine freisetzen können.	